Minolta Co., Ltd.
Osaka, Japan
Printed: 1/02/2024 -- 08:02:34
Measured On: CM-3600A CRIILL
File Name: StyleLex Alabaster

Standard: QUV340 OUTDOOR CONDITIONS Trial 8: 5000hrs

SCI/100 % Reflectance

λ	Std	Trial 8
360	5.16	4.75
80	3.93	3.76
400	26.26	24.31
20	77.88	71.17
40	82.46	78.89
60	82.74	80.44
80	83.64	81.75
500	84.63	82.99
20	85.77	84.14
40	86.84	85.11
60	87.11	85.56
80	86.96	85.66
600	86.82	85.74
20	86.65	85.74
40	86.50	85.59
60	86.24	85.41
80	86.00	85.24
700	85.82	85.07
20	85.46	84.71
740	85.21	84.46



SCI/100 CIE L*a*b*
D65 - 10°

	Standard	Trial 8
L*	94.39	93.73
a*	-0.96	-1.19
b*	3.58	4.92
C*	3.71	5.06
h°	104.93	103.61
△L*		-0.66
△a*		-0.24
△b*		1.34
△C*		1.35
△H*		-0.10
△E*ab		1.51
PASS/FAIL		PASS
Time	10:35:40	08:02:26
Date	21/06/2023	1/02/2024